

Нить полиамидная текстурированная крученая термофиксируемая BCF Heat set:

|                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| НОМИНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ, ДТЕКС                        | 1000, 1100, 1200,1300, 1800 |
| Отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной, % | ±5                          |
| Число филаментов                                             | 68/128                      |
| Удельная разрывная нагрузка, мН/дтекс, не менее              | 20                          |
| Удлинение при разрыве, %                                     | 28-40                       |
| Растяжимость нити, %                                         | 9-12                        |
| Количество пневмосоединений на 1 м, шт                       | 25 – 40                     |
| Усадка нити (в кипящей воде,10 мин.), % не более             | 8                           |
| Степень извитости (в горячем воздухе), %, не менее           | 15                          |
| Тип бобины                                                   | цилиндрическая              |
| Вес бобины, кг                                               | (4-4,5)±0,2                 |
| Размеры патронника, мм, L                                    | 292,0 / 73,0                |
| Диаметр намотки, мм, не более                                | 260                         |