

Нить полиамидная текстурированная ВСФ:

СТРУКТУРА НИТИ, ДТЕКС	1000 X 2 1100 X 2 1200 X 2 1300 X 2 1800 X 2
Отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной, %	±5
Удельная разрывная нагрузка, мН/дтекс, не менее	20
Удлинение нити при разрыве, %	40-55
Число кручений нити на 1м, шт	(50-250) ±15
Направление крутки	Z (S)
Усадка нити (в кипящей воде,15 мин.),%, не более	4
Тип бобины	цилиндрическая
Вес бобины, кг	(4,0-4,5)±0,2
Размеры патронника, мм, L	292,0 / 73,0
Диаметр намотки, мм, не более	310