

Нить полиамидная светостабилизированная тип 502:

Наименование показателя	Обозначение показателя по стандарту БИСФА	ед. изм	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ			
			935	1440	1870	700
1. Номинальная линейная плотность	LD	дтекс	935	1440	1870	700
2. Количество элементарных нитей в комплексной нити			140	210	280	140
3. Отклонение фактической линейной плотности от номинальной		%	± 3,0	± 3,0	± 3,0	± 3,0
4. Удельная разрывная нагрузка, не менее		мН/ дтекс	85	85	85	82
5. Коэффициент вариации по разрывной нагрузке между паковками, не более	CVB	%	3	3	3	3
6. Удлинение нити при разрыве, не более	EAB	%	25	25	25	24
7. Количество кручений на 1 м нити		кр/м	0	0	0	0
8. Линейная усадка нити (в сухом состоянии), не более	HAS	%	8	8	8	6±1
9. Термостойкость, %, не менее		%	90	90	90	90
10. Число пневмоперепутываний на 1 м нити, не менее		шт.	4	4	4	4
11. Массовая доля замасливателя, не более (петролейный эфир)		%	1,2	1,2	1,2	1,2
12. Масса паковки		гр	(5000-11500) ± 500			9200±500
13. Вид паковки			цилиндрическая			
14. Оттенок на нити от замасливателя, стабилизаторов, модификаторов (между паковками)			не допускается			
15. Оттенок на нити от замасливателя, стабилизаторов, модификаторов (внутри паковок)			не допускается			
16. Длина заправочного конца, не менее		м	1			