

Нить полиамидная крученая светостабилизированная 470х1 дтекс:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
1. Структура нити	дтекс	470х1
2. Разрывная нагрузка. не менее	Н	34
3. Удлинение нити при разрыве, не более	%	26
4. Количество кручений на 1 м нити, не менее	кр/м	100±10
5. Направление крутки		Z(правая) / S(левая)
6. Линейная усадка нити, не более	%	8
7. Массовая доля замасливателя, не более	%	1,5
8. Масса паковки	г	5000±500