

Ткань кордная полиамидная пропитанная:

СТРУКТУРА КОРДНОЙ ТКАНИ	1880X1X2	1440X1X2
Разрывная нагрузка, Н/(кгс), не менее	290 (29,6)	201 (20,5)
Число кручений на 1 м:		
-первая крутка	326±20	370±20
-вторая крутка	318±20	360±20
Удлинение, %:		
-при нагрузке 20 Н	3,0 ± 1,0	3,0 ± 1,0
-при нагрузке 39 Н	6,0 ± 1,0	6,0 ± 1,0
-при разрыве	23,0 ± 2,0	23,0 ± 2,0
Линейная усадка при температуре 160° С, 20 мин, % не более	7,5 *	7,5 *
Ширина ткани, см	по согласованию	по согласованию
Общее число нитей на 10 см:	по согласованию	по согласованию
-по основе		
-по утку		
Прочность связи кордной нити с резиной, Н, не менее **	137	130
Массовая доля привеса пропиточного состава, %	4,5±1,0	4,5±1,0
Диаметр рулона	до 2м	до 2м

*допускается по согласованию с потребителем изменение метода испытаний и соответственно методу - изменение номинального значения показателя

** для определения показателя применяется резиновая смесь потребителя. При смене типа резины потребителя, показатель устанавливается по согласованию между поставщиком и потребителем