

Ткань кордная полиэфирная пропитанная:

МАРКА ТКАНИ	18 ПДУ-П	21 ПДУ-П	27 ПДУ-П
Структура кордной нити , дтекс	1480x1x2	1670x1x2	2200x1x2
Разрывная нагрузка, Н, не менее	178	200	265
Толщина, мм	0,63±0,03	0,63±0,03	0,80±0,03
Жесткость, сН	90-190		
Направление крутки	ZZS		
Линейная усадка (to = 160 ОС, t= 20 мин) %,	2,0±0,5		
Удлинение,%:			
- при нагрузке	(20Н) 1,8±0,5	(39Н) 2,8±0,5	(45Н) 2,2±0,5
- при нагрузке	(39Н) 3,5±0,6	(90Н) 5,9±1,0	(90Н) 5,7±1,0
- при разрыве	17,0±2,0	17,0±2,0	17,0±2,0
Прочность связи кордной нити с резиной, Н, не менее	137	150	157
Количество кручений на 1 м:			
-первая крутка	380±20	350±15	325±15
-вторая крутка	370±20	350±15	325±15
Число нитей на 10см, шт:			
- по основе	115±1	80±1	92±1
- по утку	8±1	8±1	8±1
Массовая доля привеса пропиточного состава, %	3,0±1,0	2,4±1,0	3,0±1,0
Ширина ткани, см	140±2,0		
Число нитей по ширине полотна, шт	1613	1120	1288
Номинальная линейная плотность хлопко-анидного утка, текс	22		
Фактическая влажность, %, не более	0,8		