



**Гродно Азот**  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**ХИМВОЛОКНО**  
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС



## Гроднамид ПА6-ЛТЧ150-СВ30PW

	Метод испытания	Единица измерения	Значение
<b>РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</b>			
Показатель текучести расплава (ПТР) (270°C, 2,16 кгс)	ISO 1133	г/10 мин	15 – 25
Усадка при литье (60×60×2 мм)	ISO 294-4	%	0.5 – 0.7
<b>МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</b>			
Прочность при растяжении (5 мм/мин)	ISO 527	МПа	158
Относительное удлинение при разрыве (5 мм/мин)	ISO 527	%	4
Модуль упругости при растяжении (1 мм/мин)	ISO 527	МПа	9500
Изгибающее напряжение (2 мм/мин)	ISO 178	МПа	255
Модуль упругости при изгибе (2 мм/мин)	ISO 178	МПа	8900
Ударная вязкость по Шарпи без надреза (+23°C) <sup>1</sup>	ISO 179/1eU	кДж/м <sup>2</sup>	70
Ударная вязкость по Шарпи с надрезом (+23°C)	ISO 179/1eA	кДж/м <sup>2</sup>	11
Ударная вязкость по Изоду без надреза (+23°C) <sup>2</sup>	ISO 180/1U	кДж/м <sup>2</sup>	60
Ударная вязкость по Изоду с надрезом (+23°C)	ISO 180/1A	кДж/м <sup>2</sup>	10
<b>ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</b>			
Температура плавления (10 °C/мин)	ISO 3146	°C	220
Температура изгиба под нагрузкой 0.45 МПа	ISO 75-1/-2	°C	215
1.80 МПа			214
Термостойкость (выдерживание при T=150°C в течение 720 часов)		%	60
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</b>			
Электрическая прочность (толщина 1 мм)	IEC 60243-1	кВ/мм	33
Удельное объемное электрическое сопротивление	IEC 60093	Ом×м	10 <sup>12</sup>
Удельное поверхностное сопротивление	IEC 60093	Ом	10 <sup>12</sup>
<b>ДРУГИЕ СВОЙСТВА</b>			
Водопоглощение, % 24ч/23°C 30 мин кипячение	Sim. to ISO 62	%	1.5
			1.7
Плотность	ISO 1183	г/см <sup>3</sup>	1.36

1 – энергия маятника 4.0 Дж

2 – энергия маятника 5.5 Дж



## Гроднамид ПА6-ЛТЧ150-СВ30ПВ

### ХАРАКТЕРИСТИКА

Полимерный композиционный материал на основе первичного полиамида 6, наполненный отрезками стеклянных нитей, с добавлением модифицирующих добавок. Характеризуется повышенной текучестью расплава и улучшенными литьевыми характеристиками. Отличается высокой термостойкостью, сохранением физико-механических свойств при продолжительном воздействии высоких температур. Химически стоек к действию углеводов, минеральных масел, концентрированных и слабых щелочей, слабых кислот.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Для изготовления литьем под давлением различных изделий и деталей конструкционного и электротехнического назначения, применяемых в машиностроении, электротехнике, приборостроении, работающих в условиях ударных нагрузок и вибраций.

### ПАРАМЕТРЫ СУШКИ

Содержание влаги в материале не более 0,12 %.

Если сушка необходима:

- температура сушки 80 °С,
- время сушки зависит от содержания влаги.

### ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕРАБОТКИ

Температура по зонам 240 ÷ 280°С. Во избежание термической деструкции материала не рекомендуется использовать температуры выше 290 °С.

Давление литья 80 ÷ 130 МПа, рекомендуется 90 МПа.

Температура формы 60 ÷ 90°С. Более высокая температура формы приводит к большей усадке получаемых изделий.

### ЦВЕТ

Материал окрашен в черный цвет.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Чистые дробленые отходы производства могут быть переработаны путем смешения с первичным полимером. Количество вводимого вторичного полимера зависит от конечных свойств изделия, ввод может достигать 50 %. Конечные свойства изделия в большей степени зависят от качества вторичного полимера, нежели чем от его количества в смеси с первичным полимером. Необходимо обращать внимание на содержание влаги в дробленых отходах, оно не должно превышать 0,12 %.

### УПАКОВКА

1) Герметичная упаковка в мешки PET/ALU/PE с клапаном для удаления воздуха. Вес 1 мешка: 25 кг нетто. Мешки формируются в транспортные пакеты. Вес 1 транспортного пакета: 1000 кг нетто. Объем загрузки грузовика (82м<sup>3</sup>) и 40-футового морского контейнера: 20000 кг нетто (20 транспортных пакетов). Возможна поставка материала без формирования транспортного пакета.

2) В полиэтиленовые мешки с клапаном, заклеивающимся клеящей лентой. Вес 1 мешка: 30 кг нетто / 25 кг нетто. Мешки формируются в транспортные пакеты. Вес 1 транспортного пакета: 960 кг нетто / 1000 кг нетто. Объем загрузки грузовика (82м<sup>3</sup>) и 40-футового морского контейнера: 20 транспортных пакетов. Возможна поставка материала без формирования транспортного пакета.

Информация, содержащаяся в данном документе, основана на наших текущих знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут оказать влияние на переработку и применение материала, данная информация не освобождает от проведения собственных испытаний и опытов для определения возможности использования материала для конкретного изделия (цели). Риски и ответственность за результаты, полученные с использованием материала, а также применение описанных предложений принимаются на себя самим пользователем.

Август 2014

БЮРО РЕАЛИЗАЦИИ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

тел. +375 (152) 54-21-94 / факс. +375 (152) 54-21-94

e-mail: ppm@grodno-khim.by

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЮРО

тел. +375 (152) 51-39-58 / факс. +375 (152) 54-21-94

e-mail: ppmtech@grodno-khim.by

